

## WB-1222

### Planche Usinable

Planche Polyuréthane pour moules et outillages

#### Caractéristiques

- Bonne résistance à l'abrasion
- Peu d'usure des outils de fraisage
- Planches usinables d'outillage les plus éprouvées du marché
- Résistant aux amines
- Résistant au nettoyage cryogénique

#### Applications

- Moyen de contrôle pour pièces en métal
- Plaques modèle
- Tas à frapper

#### Propriétés mécaniques

		Unité	WB-1222
Couleur		visuel	vert
Densité	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	env. 1,22
Dureté	ISO 868	Shore D	75 - 85
Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	80 - 85
Température de déformation sous charge	ISO 75	°C	80 - 90
Contrainte de rupture en compression	ISO 604	MPa	60 - 70
Contrainte de rupture en flexion	ISO 178	MPa	70 - 80

#### Mise en œuvre

L'utilisation du matériau doit se faire entre 20°C – 25°C.

#### Conditionnement

RAKU® TOOL WB-1222

1000 x 500 x 30 mm  
 1000 x 500 x 50 mm  
 1000 x 500 x 75 mm  
 1000 x 500 x 100 mm

#### Stockage

Le matériau doit être stocké à plat et dans un endroit sec. Les fortes variations de température doivent être évitées pendant le stockage et le transport.



### Précautions d'emploi

---

Lors de l'usinage, il faut veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré. De même, Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées. Veuillez respecter les fiches de données de sécurité correspondantes.

**Pour des informations sur les pâtes de collage et de réparation vous reporter aux fiches techniques individuelles correspondantes.**