

PF-3700-2 / PH-3977, AC-9004

Gyorsöntő gyanta

Kétkomponensű poliuretán rendszer, töltve vagy töltés nélkül megmunkálható

© RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 02-2024/07/01 - HU

- 1 / 2

Fő tulajdonságok

- Gyors kikeményedés és rövid szerszámbontási idő
- Telítetlen, nagyon híg folyós
- Jó hőállóság
- Jobb nedvességállóság
- Magas töltési szint lehet
- Nagyon nagy szilárdság

Alkalmazások

- Öntődei modellek, magdobozok, negatívok, formalemezek
- Ellenőrző öntvények
- Másolómodellek
- Hőálló szerszámok
- Prototípus alkatrészek vágására szolgáló mérőeszköz

Feldolgozási adatok

		Egység	PF-3700-2	PH-3977	AC-9004
Szín	optikai		opálos	sárgás	fehér
Keverési arány		Súly	100	100	-
Keverési arány		Súly	100	100	300
Keverési arány		Térf.	100	86	-
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,95	kb. 1,10	kb. 2,40
Viszkozitás 25 °C-on	DIN 53019-1	mPa s	80 - 90	30 - 50	-

		Egység	PF-3700-2 / PH-3977	PF-3700-2 / PH-3977 AC-9004
Fazékidő 25 °C-on	1000 ml	perc	3 - 4	4 - 5
Maximális rétegvastagság		mm	10	60
Kiemelhető forma		perc	60	90

Edzés után/mechanikai tulajdonságok

		Egység	PF-3700-2 / PH-3977 7 nap helyiség hőmérsékleten vagy 14h 40 °C-on	PF-3700-2 / PH-3977 AC-9004 7 nap helyiség hőmérsékleten vagy 14h 40 °C-on
Edzés				
Szín		optikai	fehér	bézs
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 1,10	kb. 1,60
Keménység	ISO 868	Shore D	70 - 75	75 - 80
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	50 - 60	60 - 70
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	40 - 50	50 - 60
E-modul nyomószilárdságból	ISO 604	MPa	1.000 - 1.100	3.400 - 3.500
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	30 - 40	40 - 50
Lineáris zsugorodás*		mm/m	-	kb. 1,50

**PF-3700-2 / PH-3977, AC-9004****Gyorsöntő gyanta**

Kétkomponensű poliuretán rendszer, töltve vagy töltés nélkül megmunkálható

Megmunkálási utasítások

A feldolgozási hőmérséklet és az anyag 20–25 °C hőmérsékletű legyen.

Használat előtt az A komponens fel kell keverni, mert az adalékok hajlamosak leülepedni.

A töltőanyagokat az A és B egyes komponensekbe kell keverni, hogy körülbelül azonos viszkozitásuk legyen. A két komponens ezután nagyon jól össze lehet keverni. Kis mennyiségeknél és kellő rutinnal lehet össze lehet először a két még nem töltött komponens keverni, majd bekeverni a töltőanyagot anélkül, hogy az öntés fazékideje túl rövid lenne.

Csomagolás

RAKU® TOOL PF-3700-2	20 kg, 4,5 kg, 6 x 1 kg
RAKU® TOOL PH-3977	20 kg, 4,5 kg, 6 x 1kg
RAKU® TOOL AC-9004	1.000 kg, 20 kg

Tárolás

Az eredeti tartályokat tömören le kell zárni és száraz helyen, 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolni. Megfelelő tárolás esetén a termékek eltarthatósági ideje a termék címkéjén lévő idő. A kibontott tartályokat mindig le kell zárni és a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.